

GAE ST

Guarnizione di tenuta per l'impermeabilizzazione delle connessioni tra legno e altri materiali
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto

del: 06/02/2014

Art. 02045005 / 02045006

Rev.07 del: 09/05/2022



Caratteristiche	GAE ST 125	GAE ST 250
Articolo	02045005	02045006
Materiale	LDPE / EPDM	
Colore	Azzurro trasparente / Nero	
Misure	125 mm x 25 m	250 mm x 25 m
Spessore foglio in LDPE	0,2 mm	
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	Classe F	
Impermeabilità all'acqua (EN 1928)	Passato	
Permeabilità al vapore acqueo (EN 1931-B)	Min.3,0x10 ⁶ s/m	
Resistenza all'urto	Min.500 mm	
Forza dei giunti (EN 12317-2)	npd**	
Resistenza a trazione, forza (EN 12311-2 Metodo B)	Min. MD* 20 N/mm ² / CD* 20 N/mm ²	
Resistenza a trazione, allungamento (EN 12311-2 Metodo B)	Min. MD* 550% / CD* 600%	
Strappo da chiodo (EN 12310-1)	Min. MD* 120N / CD* 120N	
Durabilità - Impermeabilità all'acqua dopo invecchiamento artificiale (EN 1296 / EN 1931)	Passato	
Durabilità - Resistenza agli alcali (EN 1847 / EN 1931)	Passato	
Resistenza alle basse temperature (EN 495-5)	MLV -30°C	
Sostanze pericolose	Passato	
Dati EPDM		
Dimensioni tubi	9 mm x 10 mm	
Spessore tubi	2 mm	
Densità (ISO 2781)	0,3 g/cm ³ ±0,1	
Set di compressione (50% compressione) dopo 22h/23°C	7%	
Set di compressione (50% compressione) dopo 22h/70°C	36%	
Deflessione per compressione 25%	52 kN/m ²	
Deflessione per compressione 25%, modifica dopo 168h/70°C	4%	
Assorbimento d'acqua	4%	
Imballaggio	Scatole da 8 rotoli (200 m)	Scatole da 6 rotoli (150 m)
Stoccaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto per max.24 mesi	

*MD=longitudinale, CD=trasversale / ** npd= nessuna prestazione determinata

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nel presente documento. Il documento aggiornato è reperibile sul sito internet www.riwega.com. Il presente documento annulla e sostituisce la precedente versione.