

DB 135

Dampfbremse
Riwega | eternitycomfort

Produktdatenblatt

vom 29/09/2014

Art. 02030135

Rev.06

vom 29/11/2021

Zusammensetzung	PP.PP.PP	 EN 13984
Film	PP	
Farbe	Schwarz	
Rollenbreite	1,5 m	
Rollenlänge	50 m	
Rollengewicht	11 Kg	
Klassifizierung nach UNI-Norm 11470 (IT)	C	
Klassifizierung nach Önorm B4119/B3661 (AT)	Typ I	
Klassifizierung nach SIA 232-1 (CH)	VU-VO G+R	
Klassifizierung DTU (FR)	31.2	
Verfügbar in der TOP SK-Ausführung	-	

WESENTLICHE MERKMALE	PRÜFNORM	MAßEINHEIT	LEISTUNG
Flächengewicht	EN 1849-2	g/m ²	140 (±10g/m ²)
Sd-Wert	EN ISO 12572	m	20
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572	g/m ² / 24h	ca. 1,5
Wassersäule	EN 20811	cm	-
Wasserdichtheit	EN 13984 (EN1928 Met.A)	-	Bestanden
Reißkraft MD*	EN 12311-1	N/50mm	250 (±30N/50mm)
Reißkraft CD*	EN 12311-1	N/50mm	180 (±30N/50mm)
Reißdehnung MD*	EN 12311-1	%	50 (±15%)
Reißdehnung CD*	EN 12311-1	%	50 (±15%)
Weiterreißwiderstand MD*	EN 12310-1	N	65 (±15N)
Weiterreißwiderstand CD*	EN 12310-1	N	65 (±15N)
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	E
UV-Beständigkeit	-	Monate	3
Temperaturbeständigkeit	-	°C	-40 / +90
Dauerhaftigkeit			
Künstliche Alterung	EN 1926	-	Bestanden
Alkalibeständigkeit	EN 13984 (EN1928 Met.A)	-	npd**

Dichte	EN 1849-1	Kg/m ³	467
Dicke	EN 1849-2	mm	0,3
Dampfdiffusionswiderstandszahl [μ]	EN ISO 12572	-	66667
Wasserdampfdurchlässigkeitskoeffizient	-	Kg/m*s*Pa	0,0029*10-12
Wärmeleitfähigkeit [λ]	-	W/mK	0,22
Spezifische Wärmekapazität	-	J/KgK	1700

*MD= längs, CD= quer.

**npd= no performance determined

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.