

Micro 200 Vario V7

Frein-vapeur hygrosensible
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit
du 04/11/2024
Art. 02030148
du -

Rev.00

Matériau	PP.PA.PP	 EN 13984
Film fonctionnel	PA	
Couleur	Gris clair	
Largeur rouleau	1,5 m	
Longueur rouleau	50 m	
Poids rouleau	15 Kg	
Classification selon UNI 11470 (IT)	A	
Classification selon Önorm B4119/B3661 (AT)	Typ I	
Classification selon SIA 232-1 (CH)	VO	
Conforme à DTU (FR)	31.2	

CARACTÉRISTIQUES	NORME	UNITÉ DE MESURE	VALEUR
Masse surfacique	EN 1849-2	g/m ²	200 (±10g/m ²)
Valeur Sd	EN 1931	m	0,2-7
DVA diffusion de la vapeur aqueuse	EN ISO 12572	g/m ² / 24h	ca. 100-5
Colonne d'eau	EN 20811	cm	> 80
Étanchéité à l'eau	EN 13984 (EN1928 Met.A)	-	Réussi
Résistance déchirure MD*	EN 12311-1	N/50mm	400 (±50N/50mm)
Résistance déchirure CD*	EN 12311-1	N/50mm	350 (±50N/50mm)
Allongement MD*	EN 12311-1	%	40 (±30%)
Allongement CD*	EN 12311-1	%	50 (±30%)
Résistance au poinçonnement MD*	EN 12310-1	N	250 (±15N)
Résistance au poinçonnement CD*	EN 12310-1	N	280 (±15N)
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe	E
Stabilité rayons UV	-	Mois	3
Résistance thermique	-	°C	-40 / +80
Durabilité			
Après vieillissement artificiel	EN 1926	-	Réussi
Résistance aux alcalis	EN 13984 (EN1928 Met.A)	-	Réussi

Densité	EN 1849-1	Kg/m ³	222
Épaisseur	EN 1849-2	mm	0,9 (±0,1)
Coefficient de résistance au passage de la vapeur [μ]	EN ISO 12572	-	222-7778
Coefficient de perméance à la vapeur	-	Kg/m*s*Pa	0,2894*10 ⁻¹² - 0,0029*10 ⁻¹²
Conductibilité thermique lambda [λ]	-	W/mK	0,22
Chaleur spécifique	-	J/KgK	1700

*MD = longitudinal, CD = transversal

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans cette fiche technique. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente.