

DS 28 750 PP TOP SK

Barriera al vapore bituminosa
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto

del 12/07/2017

Art. Nr. 02064019

Rev.07

del 29/03/2024

Materiale	Poliestere bit.PP	 EN 13859-1
Collante TOP SK	Bituminoso	
Colore	Blu / Bianco	
Larghezza rotolo	1,0 m	
Lunghezza rotolo	30 m	
Peso rotolo	21 Kg	
Classificazione secondo UNI 11564 (IT)	P / SR2 / A	
Classificazione secondo ZVDH (DE)	UDB	

CARATTERISTICHE	NORMA	UNITÀ DI MISURA	VALORE
Massa areica	EN 1849-2	g/m ²	700
Valore Sd	EN ISO 12572	m	95
Permeabilità al vapore acqueo [DVA]	EN ISO 12572	g/m ² / 24h	ca.0,5
Impermeabilità all'acqua	EN 13859-1	-	W1
Resistenza a trazione MD*	EN 12311-1	N/50mm	530 (±20%)
Resistenza a trazione CD*	EN 12311-1	N/50mm	350 (±20%)
Allungamento a rottura MD*	EN 12311-1	%	30-50
Allungamento a rottura CD*	EN 12311-1	%	40-60
Resistenza a lacerazione chiodo MD*	EN 12310-1	N	200 (±20%)
Resistenza a lacerazione chiodo CD*	EN 12310-1	N	200 (±20%)
Stabilità dimensionale	EN 13859-1	%	-0,5 < ΔL < 0,5
Flessibilità a bassa temperatura	EN 13859-1	°C	-40
Stabilità ai raggi UV	-	Mesi	4
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe	F

Densità	EN 1849-1	Kg/m ³	778
Spessore	EN 1849-2	mm	0,90
Coefficiente di resistenza al passaggio di vapore [μ]	EN ISO 12572	-	105556
Coefficiente di permeabilità al vapore	-	Kg/m ² s*Pa	0,0018*10 ⁻¹²
Conducibilità termica [λ]	-	W/mK	0,17
Calore specifico	-	J/KgK	840

*MD= longitudinale; CD= trasversale.

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.