

DS 46 PE

Barriera al vapore
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto

del 06/02/2014

Art. Nr. 02064009

Rev.05 del 29/11/2021

Materiale	PE retinato	 EN 13984
Film	-	
Colore	Bianco semitrasparente	
Larghezza rotolo	1,5 m	
Lunghezza rotolo	50 m	 10 years guarantee
Peso rotolo	9 Kg	
Classificazione secondo UNI 11470 (IT)	D	
Classificazione secondo Önorm B4119/B3661 (AT)	Typ I	
Classificazione secondo SIA 232-1 (CH)	VU-VO	
Conforme al DTU (FR)	31.2	

CARATTERISTICHE	NORMA	UNITA DI MISURA	VALORE
Massa areica	EN 1849-2	g/m ²	110 (±10g/m ²)
Valore Sd	EN ISO 12572	m	40
Permeabilità al vapore acqueo [DVA]	EN ISO 12572	g/m ² / 24h	ca. 0,6
Colonna d'acqua	EN 20811	cm	-
Impermeabilità all'acqua	EN 13984 (EN1928 Met.A)	-	Superato
Resistenza a trazione MD*	EN 12311-1	N/50mm	220 (±30N/50mm)
Resistenza a trazione CD*	EN 12311-1	N/50mm	190 (±30N/50mm)
Allungamento a rottura MD*	EN 12311-1	%	30 (±15%)
Allungamento a rottura CD*	EN 12311-1	%	35 (±15%)
Resistenza a lacerazione chiodo MD*	EN 12310-1	N	155 (±15N)
Resistenza a lacerazione chiodo CD*	EN 12310-1	N	145 (±15N)
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe	F
Stabilità ai raggi UV	-	Mesi	-
Resistenza alla temperatura	-	°C	-40 / +80
Durabilità			
Invecchiamento artificiale	EN 1926	-	Passato
Resistenza agli alcali	EN 13984 (EN1928 Met.A)	-	npd**

Densità	EN 1849-1	Kg/m ³	500
Spessore	EN 1849-2	mm	0,22
Coefficiente di resistenza al passaggio di vapore [μ]	EN ISO 12572	-	181818
Coefficiente di permeabilità al vapore	-	Kg/m*s*Pa	0,0011*10 ⁻¹²
Conducibilità termica [λ]	-	W/mK	0,40
Calore specifico	-	J/KgK	1800

*MD= longitudinale; CD= trasversale.

**npd=no performance determined

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.