

# FDB EXT AC

Bande adhésive acritique pour les fenêtres / UTILISATION À L'EXTÉRIEUR  
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit

du : 06/02/2014

Art. Nr. 02045612-02045613-02045614

Rév.08 du : 19/04/2024

| Caractéristiques              | Norma                | FDB EXT AC 75                                     | FDB EXT AC 100 | FDB EXT AC 150 |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Article                       |                      | 02045612                                          | 02045613       | 02045614       |
| Adhésif                       |                      | Polyacrylate modifié                              |                |                |
| Support adhésif               |                      | PET.PP.PET                                        |                |                |
| Grammage                      | EN 1849-2            | 120 g/m <sup>2</sup>                              |                |                |
| Liner                         |                      | Film blanc                                        |                |                |
| Largeur du rouleau            |                      | 75 mm                                             | 100 mm         | 150 mm         |
| Longueur du rouleau           |                      | 30 m                                              |                |                |
| Couleur                       |                      | Blanc                                             |                |                |
| Épaisseur                     | EN 1849-2            | 0,37 mm                                           |                |                |
| Résistance à la déchirure MD* | EN 12311-1           | 290 N/50mm                                        |                |                |
| Résistance à la déchirure CD* | EN 12311-1           | 31 N/50mm                                         |                |                |
| Allongement à la rupture MD*  | EN 12311-1           | 19 %                                              |                |                |
| Allongement à la rupture CD*  | EN 12311-1           | 130 %                                             |                |                |
| Valeur S <sub>d</sub>         | EN 1931              | 0,04 m                                            |                |                |
| Classe d'étanchéité           | EN 1928<br>Méthode A | W1                                                |                |                |
| Température de travail        |                      | +5°C / +40°C                                      |                |                |
| Résistance aux températures   |                      | -40°C / +80°C                                     |                |                |
| Classe de résistance au feu   | EN 13501-1           | Classe E                                          |                |                |
| Résistance aux rayons UV      |                      | 3 mois**                                          |                |                |
| Emballage                     |                      | 5 rouleaux                                        | 4 rouleaux     | 2 rouleaux     |
| Stockage                      |                      | Conserver dans un lieu frais et sec, max. 12 mois |                |                |

\*MD= longitudinal; CD= transversal / \*\*en référence au climat de l'Europe centrale

Riwega S.r.l. il se réserve la possibilité de modifier e/o mettre à jour les données reportées dans la présente fiche technique. La fiche technique mise à jour est trouvable sur [www.riwega.com](http://www.riwega.com). La présente fiche technique annule et remplace la version précédente.