

FDB EXT FL

Bande adhésive acrylique / UTILISATION À L'EXTÉRIEUR
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit
du: 13/10/2022
Art. 02046108 / 02046110
02046115 / 02046135
Rev. 04 du: 23/06/2026

Caractéristique	Norma	FDB EXT FL 75	FDB EXT FL 100	FDB EXT FL 150	FDB EXT FL 350
Article		02046108	02046110	02046115	02046135
Adhésif		Polyacrylate modifié			
Support adhésif		Combinaison de PP + PP			
Couleur		Anthracite			
Liner		Film avec Fingerlift, prédécoupé à :			
		25 + 50 mm	25 + 75 mm	25 + 60 + 65 mm	15+167,5+167,5mm
Largeur du rouleau		75 mm	100 mm	150 mm	350 mm
Longueur du rouleau		25 m			
Poids total (incl. Liner)	EN 1849-2	380 g/m ² (± 20 g/m ²)			
Masse adhésive	EN 1849-2	210 g/m ² (± 10 g/m ²)			
Poids du film	EN 1849-2	80 g/m ² (± 10 g/m ²)			
Épaisseur	EN 1849-2	0,5 mm (± 0,1 mm)			
Résistance à la déchirure MD*	EN 12311-1	250 N/50mm (± 30 N/50mm)			
Résistance à la déchirure CD*	EN 12311-1	120 N/50mm (± 20 N/50mm)			
Allongement à la rupture MD*	EN 12311-1	90 % (± 25%)			
Allongement à la rupture CD*	EN 12311-1	150 % (± 30%)			
Classe d'étanchéité	EN 1928 Meth. A	W1			
Colonne d'eau		> 2000 mm			
Étanchéité à l'air	EN 1026	a _n ≤ 0,1 m ³ /m ² h			
Valeur S _d	EN 1931 / EN 12572	Ca. 0,05 m			
Classe de résistance au feu	EN ISO 13501-1	Classe E			
Résistance aux rayons UV		24 Semaines**			
Résistance aux températures		- 40°C / +80°C			
Température de travail		- 10°C / +40°C			
Substances dangereuses	EU1907:2006	Aucun			
Emballage		5 (5 x 25 m= 125 m)	4 (4 x 25 m= 100 m)	2 (2 x 25 m= 50 m)	1 (1 x 25 m= 25 m)
Stockage		Conserver dans un lieu frais et sec, dans le carton d'origine, pendant max. 12 mois			

*MD= longitudinal; CD= trasversal / **En référence au climat de l'Europe centrale

Riwega S.r.l. il se réserve la possibilité de modifier e/o mettre à jour les données reportées dans la présente fiche technique. La fiche technique mise à jour est trouvable sur www.riwega.com. La présente fiche technique annule et remplace la version précédente.