

FDB INT AC

Bande adhésive acritique pour les fenêtres / UTILISATION À L'INTÉRIEUR
Riweга | eternitycomfort

Fiche technique produit

du: 06/02/2014

Art. Nr. 02045512-02045513-02045514

Rév.08 du : 19/04/2024



Caractéristiques	Norme	FDB INT AC 75	FDB INT AC 100	FDB INT AC 150
Article		02045512	02045513	02045514
Adhésif		Polyacrylate modifié		
Support adhésif		PET.PE.PET		
Grammage	EN 1849-2	160 g/m ²		
Liner		Film blanc		
Largeur du rouleau		75 mm	100 mm	150 mm
Longueur du rouleau		30 m		
Couleur		Rose		
Épaisseur	EN 1849-2	0,49 mm		
Résistance à la déchirure MD*	EN 12311-1	300 N/50mm		
Résistance à la déchirure CD*	EN 12311-1	55 N/50mm		
Allongement à la rupture MD*	EN 12311-1	25 %		
Allongement à la rupture CD*	EN 12311-1	135 %		
Valeur S _d	EN ISO 12572	Env.40 m		
Étanchéité à l'air	EN 1026	a _n ≤ 0,1 m ³ /m ² h		
Classe d'étanchéité	EN 1928 Méthode A	W1		
Température de travail		+5°C / +40°C		
Résistance aux températures		-40°C / +80°C		
Classe de résistance au feu	EN 13501-1	Classe E		
Résistance aux rayons UV		3 mois**		
Emballage		5 rouleaux	4 rouleaux	2 rouleaux
Stockage		Conserver dans un lieu frais et sec, max 12 mois		

*MD= longitudinal; CD= transversal ; **en référence au climat de l'Europe centrale.

Riweга S.r.l. il se réserve la possibilité de modifier e/o mettre à jour les données reportées dans la présente fiche technique. La fiche technique mise à jour est trouvable sur www.riweга.com. La présente fiche technique annule et remplace la version précédente.