

FDB INT FL

Acrylatklebeband / INTERNE ANWENDUNG

Riwega | eternitycomfort

Technisches Datenblatt

vom: 21/09/2023

Art. 02046208 / 02046210

02046215 / 02046250

Rev. 04 vom: 23/06/2026



Wesentliche Merkmale	Prüfnorm	FDB INT FL 75	FDB INT FL 100	FDB INT FL 150	FDB INT FL 350
Artikel		02046208	02046210	02046215	02046250
Klebstoff		Modifiziertes Polyacrylat			
Klebstoffunterstützung		Kombination aus PP + PE			
Farbe		Rosa			
Liner		Film mit Fingerlift, vorgestanz auf:			
		25 + 50 mm	25 + 75 mm	25 + 60 + 65 mm	15+167,5+167,5mm
Rollenbreite		75 mm	100 mm	150 mm	350 mm
Rollenlänge		25 m			
Gewicht Gesamt (inkl.liner)	EN 1849-2	400 g/m ² (± 20 g/m ²)			
Gewicht klebstoff	EN 1849-2	210 g/m ² (± 10 g/m ²)			
Gewicht laminat	EN 1849-2	120 g/m ² (± 10 g/m ²)			
Dicke	EN 1849-2	0,4 mm (± 0,1 mm)			
Reißkraft MD*	EN 12311-1	200 N/50mm (± 20 N/50mm)			
Reißkraft CD*	EN 12311-1	120 N/50mm (± 20 N/50mm)			
Reißdehnung MD*	EN 12311-1	140 % (± 20%)			
Reißdehnung CD*	EN 12311-1	180 % (± 20%)			
Wasserdichtheit	EN 1928 Meth. A	W1			
Wassersäule		> 2000 mm			
Luftdichtheit	EN 1026	a _n ≤ 0,1 m ³ /m ² h			
S _d -Wert	EN 1931 / EN 12572	Ca. 40 m			
Brandverhalten	EN ISO 13501-1	Klasse E			
UV-Beständigkeit		12 Settimane**			
Temperaturbeständigkeit		- 40°C / +80°C			
Verarbeitungstemperatur		- 5°C / +40°C			
Gefahrstoffe	EU1907:2006	Keine			
Verpackung		5 (5 x 25 m= 125 m)	4 (4 x 25 m= 100 m)	2 (2 x 25 m= 50 m)	1 (1 x 25 m= 25 m)
Lagerung		Trocken und frostfrei im Originalgebinde, für max. 12 Monate			

*MD= längs; CD= quer / **bezieht sich auf Mitteleuropäisches Klima

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.