

FDB INT FL

Bande adhésive acrylique / UTILISATION À L'INTÉRIEUR
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit

du: 21/09/2023

Art. 02046208 / 02046210

02046215 / 02046250

Rev. 04 du: 23/06/2026



Caractéristique	Norma	FDB INT FL 75	FDB INT FL 100	FDB INT FL 150	FDB INT FL 350
Article		02046208	02046210	02046215	02046250
Adhésif		Polyacrylate modifié			
Support adhésif		Combinaison de PP + PE			
Couleur		Rose			
Liner		Film avec Fingerlift, prédécoupé à:			
		25 + 50 mm	25 + 75 mm	25 + 60 + 65mm	15+167,5+167,5mm
Largeur du rouleau		75 mm	100 mm	150 mm	350 mm
Longueur du rouleau		25 m			
Poids total (incl. Liner)	EN 1849-2	400 g/m ² (± 20 g/m ²)			
Masse adhésive	EN 1849-2	210 g/m ² (± 10 g/m ²)			
Poids du film	EN 1849-2	120 g/m ² (± 10 g/m ²)			
Épaisseur	EN 1849-2	0,4 mm (± 0,1 mm)			
Résistance à la déchirure MD*	EN 12311-1	200 N/50mm (± 20 N/50mm)			
Résistance à la déchirure CD*	EN 12311-1	120 N/50mm (± 20 N/50mm)			
Allongement à la rupture MD*	EN 12311-1	140 % (± 20%)			
Allongement à la rupture CD*	EN 12311-1	180 % (± 20%)			
Classe d'étanchéité	EN 1928 Meth. A	W1			
Colonne d'eau		> 2000 mm			
Étanchéité à l'air	EN 1026	a _n ≤ 0,1 m ³ /m ² h			
Valeur S _d	EN 1931 / EN 12572	Ca. 40 m			
Classe de résistance au feu	EN ISO 13501-1	Classe E			
Résistance aux rayons UV		12 Semaines**			
Résistance aux températures		- 40°C / +80°C			
Température de travail		- 5°C / +40°C			
Substances dangereuses	EU1907:2006	Aucun			
Emballage		5 (5 x 25 m= 125 m)	4 (4 x 25 m= 100 m)	2 (2 x 25 m= 50 m)	1 (1 x 25 m= 25 m)
Stockage		Conserver dans un lieu frais et sec, dans le carton d'origine, pendant max. 12 mois			

*MD= longitudinal; CD= trasversal / **En référence au climat de l'Europe centrale.

Riwega S.r.l. il se réserve la possibilité de modifier e/o mettre à jour les données reportées dans la présente fiche technique. La fiche technique mise à jour est trouvable sur www.riwega.com. La présente fiche technique annule et remplace la version précédente.