

FDB Vario Corner FL

Vorgefaltetes Fensterabdichtungsband mit variabler Dampfdurchlässigkeit
Riwega | eternitycomfort

Technisches Datenblatt
vom: 26/01/2026
Art. Nr. 02045816-02045817
Rev. 01 vom: 23/06/2026



Wesentliche Merkmale	Prüfung	FDB Vario Corner FL 75	FDB Vario Corner FL 100
Artikel		02045816	02045817
Dispersionsklebstoff		Acrylatbasis mit "Fingerlift"	
Zusammensetzung Träger		PET.PA	
Farbe		Weiß	
Rollenbreite		75 mm (15 + 60mm)	100 mm (15 + 85mm)
Rollenlänge		25 m	
Gesamtgewicht	EN 1849-2	400 g/m ² (± 10 %)	
Dicke	EN 1849-2	0,63 mm (± 10 %)	
Widerstand gegen Wasserdurchgang		5% (im Bereich der nicht verklebten Bandbreite, ansonsten ist eine Dehnungsreserve einzuplanen)	
Schutzliner		Partiell	
Reißfestigkeit MD*	EN 12311-1	300 N/50mm, mind. 220 N/50mm	
Reißfestigkeit CD*	EN 12311-1	80 N/50mm, mind. 65 N/50mm	
Reißdehnung MD*	EN 12311-1	25 %, mind. 15 %	
Reißdehnung CD*	EN 12311-1	135 %, mind. 125 %	
Dichtigkeitsklasse	EN 1928	W1	
Wassersäule		> 2000 mm	
Luftdichtheit	EN 1026	$a_n \leq 0,1 \text{ m}^3/\text{m}^2\text{h}$	
Beständigkeit gegen strömenden Regen	EN 1027	> 600 Pa	
Sd Wert	EN 1931 / EN 12572	$0,5 \text{ m} \leq S_d \leq 20 \text{ m}$ hygrovariabel	
Brandverhalten	EN ISO 11925-2	Klasse E	
UV-Beständigkeit		6 Monate**	
Temperaturbeständigkeit		- 40°C / +80°C	
Verarbeitungstemperatur		- 10°C / +40°C	
Verpackung (Rollen pro Box)		6 (6 x 25 m= 150 m)	4 (4 x 25 m= 100 m)
Lagerung		Trocken und frostfrei im Originalgebinde, für max. 12 Monate	

*MD= längs, CD= quer / **bezieht sich auf Mitteleuropäisches Klima

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.