

# FDB Vario Corner FL

Ruban adhésif acrylique pré plié à hygrométrie variable  
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit

du: 26/01/2026

Art. Nr. 02045816-02045817

Rev. 01 du: 23/06/2026



| Caratteristiche                        | Norma              | FDB Vario Corner FL<br>75                                                                            | FDB Vario Corner FL<br>100 |
|----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Article                                |                    | 02045816                                                                                             | 02045817                   |
| Adhésif                                |                    | Acrylique avec "Fingerlift"                                                                          |                            |
| Support adhésif                        |                    | PET.PA                                                                                               |                            |
| Couleur                                |                    | Blanc                                                                                                |                            |
| Largeur rouleau                        |                    | 75 mm (15 + 60mm)                                                                                    | 100 mm (15 + 85mm)         |
| Longueur rouleau                       |                    | 25 m                                                                                                 |                            |
| Poids (total)                          | EN 1849-2          | 400 g/m <sup>2</sup> (± 10 %)                                                                        |                            |
| Epaisseur                              | EN 1849-2          | 0,63 mm (± 10 %)                                                                                     |                            |
| Déformation totale maximale admissible |                    | 5% (dans la zone de la largeur de la bande non liée, sinon une réserve d'expansion doit être prévue) |                            |
| Doubleur de protection                 |                    | Partielle                                                                                            |                            |
| Résistance à la déchirure MD*          | EN 12311-1         | 300 N/50mm, env. 220 N/50mm                                                                          |                            |
| Résistance à la déchirure CD*          | EN 12311-1         | 80 N/50mm, env. 65 N/50mm                                                                            |                            |
| Allongement à la traction MD*          | EN 12311-1         | 25 %, env. 15 %                                                                                      |                            |
| Allongement à la traction CD*          | EN 12311-1         | 135 %, env. 125 %                                                                                    |                            |
| Étanchéité à l'eau                     | EN 1928            | W1                                                                                                   |                            |
| Colonne d'eau                          |                    | > 2000 mm                                                                                            |                            |
| Étanchéité à l'air                     | EN 1026            | $a_n \leq 0,1 \text{ m}^3/\text{m}^2\text{h}$                                                        |                            |
| Test pluie battante                    | EN 1027            | > 600 Pa                                                                                             |                            |
| Valeur S <sub>d</sub>                  | EN 1931 / EN 12572 | $0,5 \text{ m} \leq S_d \leq 20 \text{ m}$ hygrovariable                                             |                            |
| Réaction au feu                        | EN ISO 11925-2     | Classe E                                                                                             |                            |
| Stabilité rayons UV                    |                    | 6 mois**                                                                                             |                            |
| Résistance à la température            |                    | - 40°C / +80°C                                                                                       |                            |
| Température d'application              |                    | - 10°C / +40°C                                                                                       |                            |
| Emballage (rouleaux par carton)        |                    | 6 (6 x 25 m= 150 m)                                                                                  | 4 (4 x 25 m= 100 m)        |
| Stockage                               |                    | Conserver dans un lieu frais et sec, dans le carton d'origine, pendant max. 12 mois                  |                            |

\*MD= longitudinal; CD= transversal / \*\*en référence au climat de l'Europe centrale

Riwega S.r.l. il se réserve la possibilité de modifier e/o ajourner les données reportées dans la présente fiche technique. La fiche technique ajournée est trouvable sur [www.riwega.com](http://www.riwega.com). La présente fiche technique annule et remplace la version précédente.