

FDB Vario FL

Ruban adhésif acrylique à hygrométrie variable
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit

du : 18/09/2014

Art. Nr. 02045807-02045810-02045815

Rév.07 du : 30/10/2022



Caractéristiques	Norme	FDB Vario FL 75	FDB Vario FL 100	FDB Vario FL 150
Article		02045807	02045810	02045815
Adhésif		Acrylique avec "Fingerlift"		
Support adhésif		PET.PA		
Couleur		Blanc		
Largeur rouleau		75 mm	100 mm	150 mm
Longueur rouleau		25 m		
Poids (total)	EN 1849-2	400 g/m ² (± 10 %)		
Épaisseur	EN 1849-2	0,63 mm (± 10 %)		
Déformation totale maximale admissible		5% (dans la zone de la largeur de la bande non liée, sinon une réserve d'expansion doit être prévue)		
Bande silicone divisé		(50 + 25) mm	(75 + 25) mm	(65 + 60 + 25) mm
Résistance à la déchirure MD*	EN 12311-1	300 N/50mm, moyen 220 N/50mm		
Résistance à la déchirure CD*	EN 12311-1	80 N/50mm, moyen 65 N/50mm		
Allongement à la traction MD*	EN 12311-1	25 %, moyen 15 %		
Allongement à la traction CD*	EN 12311-1	135 %, moyen 125 %		
Étanchéité à l'eau	EN 13984 / EN 1928	W1		
Colonne d'eau		> 2000 mm		
Étanchéité à l'air	EN 1026	$a_n \leq 0,1 \text{ m}^3/\text{m}^2\text{h}$		
Test pluie battante	EN 1027	> 600 Pa		
Valeur S _d	EN 1931 / EN 12572	0,5 m ≤ S _d ≤ 20 m hygrovariable		
Réaction au feu	EN ISO 11925-2	Classe E		
Stabilité rayons UV		6 mois**		
Résistance à la température		- 40°C / +80°C		
Température d'application		- 10°C / +40°C		
Emballage (rouleaux par carton)		5 (5 x 25 m = 125 m)	4 (4 x 25 m = 100 m)	2 (2 x 25 m = 50 m)
Stockage		Conserver dans un lieu frais et sec, dans le carton d'origine, pendant max. 12 mois		

*MD= longitudinal; CD= transversal / **en référence au climat de l'Europe centrale

Riwega S.r.l. il se réserve la possibilité de modifier e/o ajourner les données reportées dans la présente fiche technique. La fiche technique ajournée est trouvable sur www.riwega.com. La présente fiche technique annule et remplace la version précédente.