

FDB Vario Plus FL

Ruban adhésif acrylique à hygrométrie variable avec bande adhésive supplémentaire
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit

du: 01/06/2017

020458071-020458101-020458151

Rév.06 du : 07/05/2026



Caractéristiques	Norme	FDB Vario 75 Plus FL	FDB Vario 100 Plus FL	FDB Vario 150 Plus FL
Article		020458071	020458101	020458151
Adhésif		Acrylique avec « Fingerlift »		
Support adhésif		PET.PA		
Couleur		Blanc		
Largeur rouleau		75 mm	100 mm	150 mm
Longueur rouleau		25 m		
Poids (total)	EN 1849-2	400 g/m ²		
Epaisseur	EN 1849-2	0,63 mm		
Bande silicone divisé		(50 + 25) mm	(75 + 25) mm	(65 + 60 + 25) mm
Résistance à la déchirure	EN 12311-1	MD* = 300 N/50mm (±15%) / CD* = 55 N/50mm (±15%)		
Allongement à la traction	EN 12311-1	MD* = 25 % (±15%) / CD* = 135 % (±15%)		
Étanchéité à l'eau	EN 13984 / EN 1928	W1		
Colonne d'eau		> 2000 mm		
Étanchéité à l'air	EN 1026	a _n ≤ 0,1 m ³ /m ² h		
Test pluie battante	EN 1027	> 600 Pa		
Valeur S _d	EN 1931 / EN 12572 PB 4.1 / 12-134-1 MPFA	0,5 m ≤ S _d ≤ 20 m		
Réaction au feu	EN ISO 11925-2: 2010	Classe E		
Stabilité rayons UV		6 mois**		
Résistance à la température		- 40°C / +80°C		
Température d'application		- 10°C / +40°C		
Emballage (rouleaux par carton)		5 (5 x 25 m = 125 m)	4 (4 x 25 m = 100 m)	2 (2 x 25 m = 50 m)
Stockage		Conserver dans un lieu frais et sec, dans le carton d'origine, pendant max. 12 mois		

*MD= longitudinal; CD= transversal / **en référence au climat de l'Europe centrale

Riwega S.r.l. il se réserve la possibilité de modifier e/o ajourner les données reportées dans la présente fiche technique. La fiche technique ajournée est trouvable sur www.riwega.com. La présente fiche technique annule et remplace la version précédente.