

GAE BG2

Bande d'étanchéité expansive universelle
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit

du : 06/02/2014

Art. BG2 20 nr.02142017 / BG2 30 nr.02105020

Rév.05 du : 17/08/2021



Caractéristiques	Norme	GAE BG2 20	GAE BG2 30
Article		02142017	02105020
Matériau		Mousse polyuréthane imprégnée élastique / colle acrylique	
Classe de stress	DIN 18542:2009	BG2	
Couleur		Noir	
Largeur du rouleau		20 mm	30 mm
Longueur du rouleau		12 m	4,3 m
Fissure de-à mm		2-6 mm	6-15 mm
Classe de résistance au feu	DIN 4102-1	B1	
Coefficient de perméabilité (fuites)	DIN EN 12114	$a_n \leq 1,0 \text{ m}^3/[\text{h m (daPa)}^n]$	
Étanchéité à la pluie battante	DIN EN 1027	$\geq 300 \text{ Pa}$	
Température d'exercice	DIN 18542:2009	- 30°C / +90°C	
Compatibilité avec les autres matériaux de construction	DIN 18542:2009	Conforme	
Résistance à la lumière et aux agents atmosphériques	DIN 18542:2009	Conforme	
Tolérances dimensionnelles	DIN 7715 T5 P3	Conforme	
Couche d'air équivalente à la diffusion de la vapeur aqueuse	DIN EN ISO 12572	$S_d \leq 0,5 \text{ m sur } 50 \text{ mm de largeur}$	
Coefficient de transmission de la vapeur μ	DIN EN ISO 12572	≤ 100	
Émissions		Très réduite selon EMICODE®	
Emballage		15 rouleaux (180m)	10 rouleaux (43m)
Stockage		Conserver dans lieu sec et avec une température comprise entre +1°C et +20°C pour max. 12 mois, dans le carton	

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans ce document. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Ce document annule et remplace toute version précédente.