

GAE Trio

Dichtung abdichten
Riwega | eternitycomfort

Produktdatenblatt

vom: 06/02/2014

Art. GAE Trio 54 02150056 /

GAE Trio 64 02150064 /

GAE Trio 74 02150074

Rev.04 vom: 17/08/2021



Wesentliche Merkmale	Norma	GAE Trio 54	GAE Trio 64	GAE Trio 74
Artikel		02150056	02150064	02150074
Material		Elastischer Polyurethane / Acryl Kleber		
Zugehörigkeitsklasse	DIN 18542:2009	BG1 e BGR		
Farbe		Grau / Innenseite: gelb		
Rollenbreite		54 mm	64 mm	74 mm
Rollenlänge		5,6 m	4,3 m	3,3 m
Flucht von bis nach mm		5-10 mm	7-15 mm	10-20 mm
Brandverhalten	DIN 4102-1	B1		
Koeffizient der Wasserwiderstand (Fugen)	DIN EN 12114	an ≤0,1 m ³ /[h m (daPa)n]		
Wasserdichtheit gegen Schlagregen	DIN EN 1027	≥600 Pa		
Temperaturbeständigkeit	DIN 18542:2009	- 30°C / +80°C		
Verträglichkeit mit anderen Baustoffen	DIN 18542:2009	Überprüft		
Beständigkeit gegen Licht und Witterungseinflüsse	DIN 18542:2009	Überprüft		
Maßtoleranz	DIN 7715 T5 P3	Überprüft		
U-Wert Fensterprofilltiefe 70mm	DIN 4108-3	U = 0,8 W/m ² K		
U-Wert Fensterprofilltiefe 80mm	DIN 4108-3	U = 0,7 W/m ² K		
U-Wert Fensterprofilltiefe 90mm	DIN 4108-3	U = 0,6 W/m ² K		
Wärmeleitfähigkeit	DIN EN 12667	λ = 0,048 W/mK		
Wasserdampfdiffusionswiderstand μ	DIN EN ISO 12572	≤100		
Dampfdruckgradient		Äußerlich durchlässig (im Vergleich zur inneren gelben Seite)		
Emissionen		Sehr Emissionsarm nach EMICODE®		
Verpackung		5 Rollen (28m)	4 Rollen (17,2m)	4 Rollen (13,2m)
Lagerung		An einem trockenen Ort bei Temperaturen zwischen +1°C und +20°C für maximal 12 Monate in der Originalverpackung lagern		

Riwega GmbH behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktualisierte Dokument kann auf der Website www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen.