

Sil Power Fix

Versiegler
Riwega | eternitycomfort

Produktdatenblatt
vom: 06/02/2014
Art. 02040408 / 02040409
Rev.07 vom: 30/10/2022

Wesentliche Merkmale	Prüfung		
Farbe		Weiß	Transparent
Artikelnummer		02040409	02040408
Inhalt der Kartusche		290 ml	
Material		MS Polymer-Linie	
Dichte bei 23 ° C	EN 1183-1	1,4 ±0,1 g/cm ³	1,05 ±0,1 g/cm ³
Verbrauch		30 ml pro lfm	
Härte (Shore A)	EN 868	ca.25	ca.22
Zulässige Gesamtverformung der Fuge		±25%	
Reißdehnung	EN 8339	250%	npd**
Überstreichbar		Bis zur vollständigen Aushärtung	
Zugverhalten	EN 8339/E-Modul 100	<0,4	npd**
Hautbildezeit (Normalklima 23°C-50%RH)		ca.60min	ca.10min
Rückstellvermögen	EN 7389	>70%	npd**
Volumenverlust	EN 10563	2,1%	npd**
Mikrobiologisches Wachstum	EN 846	0	npd**
Standvermögen (kein Absacken in der Fuge)	EN 7390	≤1mm	≤3mm
Durchhärtung (Normalklima 23°C-50% RH)		ca.2 mm nach 24 h (abhängig vom Untergrund)	
Emissionen	Emicode®	EC1 ^{Plus} 	-
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +40°C	
Temperaturbeständigkeit		-20°C / +100°C	
Brandverhalten	EN 13501-1	E	
Produktklassifizierung (Fassadenelemente)	EN 15651-1	25LM	F-INT
Produktklassifizierung (Sanitär)	EN 15651-3	XS1	npd**
Produktklassifizierung (Fußgängerwege)	EN 15651-4	25LM	npd**
Verpackung		Karton zu je 20 Kartuschen	
Lagerung		Kühlen und trockenen Ort, bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C aufbewahren; max. 12 Monate lagerfähig	

*npd=no performance determined

Riwega S.r.l. reserves the possibility to review or change this document. The updated document can be found on the website www.riwega.com. This document replaces the previous version.