

# Sil Power Fix

Mastic MS polymère  
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit

du : 06/02/2014

Art. 02040408 / 02040409

Rév.07 du : 30/10/2022

| Caractéristiques                                | Norma               |                                                                                                              |                             |
|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Couleur                                         |                     | Blanc                                                                                                        | Incolore                    |
| Article                                         |                     | 02040409                                                                                                     | 02040408                    |
| Contenu                                         |                     | 290 ml                                                                                                       |                             |
| Matériau                                        |                     | MS Polymère                                                                                                  |                             |
| Densité à 23°C                                  | EN 1183-1           | 1,4 ±0,1 g/cm <sup>3</sup>                                                                                   | 1,05 ±0,1 g/cm <sup>3</sup> |
| Consommation                                    |                     | 30 ml par mètre linéaire                                                                                     |                             |
| Dureté (Shore A)                                | EN 868              | env.25                                                                                                       | env.22                      |
| Déformation totale admissible                   |                     | ±25%                                                                                                         |                             |
| Allongement à la rupture                        | EN 8339             | 250%                                                                                                         | npd**                       |
| Paintable                                       |                     | À durcissement complet                                                                                       |                             |
| Comportement à la traction                      | EN 8339/E-Modul 100 | <0,4                                                                                                         | npd**                       |
| Formation de la peau (23°C-50% HR)              |                     | ca.60min                                                                                                     | ca.10min                    |
| Comportement élastique                          | EN 7389             | >70%                                                                                                         | npd**                       |
| Perte de volume                                 | EN 10563            | 2,1%                                                                                                         | npd**                       |
| Croissance d'organismes microbiologiques        | EN 846              | 0                                                                                                            | npd**                       |
| Stabilité (sans la réduction de la fente)       | EN 7390             | ≤1mm                                                                                                         | ≤3mm                        |
| Séchage (23°C-50% HR)                           |                     | env.2mm après 24 heures<br>(selon la superficie)                                                             |                             |
| Émissions                                       | Emicode®            | EC1 <sup>Plus</sup><br> | -                           |
| Température d'application                       |                     | +5°C / +40°C                                                                                                 |                             |
| Température d'exercice                          |                     | -20°C / +100°C                                                                                               |                             |
| Classe de réaction au feu                       | EN 13501-1          | E                                                                                                            |                             |
| Classification des produits (élément de façade) | EN 15651-1          | 25LM                                                                                                         | F-INT                       |
| Classification des produits (sanitaire)         | EN 15651-3          | XS1                                                                                                          | npd**                       |
| Classification des produits (marchable)         | EN 15651-4          | 25LM                                                                                                         | npd**                       |
| Emballage                                       |                     | Carton de 20 cartouches                                                                                      |                             |
| Stockage                                        |                     | Conserver dans un lieu frais et sec, entre<br>+5°C et +25°C; pendant un max. de 12<br>mois                   |                             |

\*npd=no performance determined

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans ce document. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet [www.riwega.com](http://www.riwega.com). Ce document annule et remplace toute version précédente.