

# FDB Vario FL

22

R3



## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Die Lösung für einen abgedichteten Rahmen

- Acryklebeband mit variablen  $S_d$ -Wert
- Innen- und Außenanwendung, da es den Damfdurchgang je nach Temperatur und Feuchtigkeit reguliert
- Dichtet die Fenster- und Türverbindung gegen Luft, Wasser und Wind ab
- Überputzbare Oberfläche

## Eigenschaften:



## Klassifizierung:



## Technisches Datenblatt

|                                |                |                                               |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Klebstoff                      |                | Acrylbasis mit Fingerlift                     |
| Trägersystem                   |                | PET.PA                                        |
| Dicke                          | EN 1849-2      | 0,63 mm                                       |
| $S_d$ -Wert                    |                | 0,5 - 20 m                                    |
| Luftdichtheit                  | EN 1026        | $a_n \leq 0,1 \text{ m}^3/\text{m}^2\text{h}$ |
| Widerstand gegen starken Regen | EN 1027        | >600 Pa                                       |
| Reißkraft MD/CD*               | EN 12311-1     | 300 / 80 N/50mm                               |
| Reißdehnung MD/CD*             | EN 12311-1     | 25 / 135 %                                    |
| Wassersäule                    |                | >200 cm                                       |
| Wasserdichtheitsklasse         | EN 1928        | W1                                            |
| Feuerwiderstandsklasse         | EN ISO 11925-2 | E                                             |
| Emissionen                     | EMICODE®       | EC1 PLUS                                      |
|                                | CMR regulation | A+                                            |
|                                | ISO 16000      | überprüft**                                   |
| Verarbeitungstemperatur        |                | -10°C / +40°C                                 |
| Temperaturbeständigkeit        |                | -40°C / +80°C                                 |
| UV-Beständigkeit               |                | 6 Monate                                      |
| Lagerhaltung                   |                | trocken, vor UV-Strahlen geschützt            |
| Lagerzeit                      |                | max. 12 Monate                                |

\*\*CAM (Criteri Ambientali Minimi Edilizia - IT)

\*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird



## Zusammensetzung:

PET.PA mehrschichtiges Vlies ①

Acrykleber mit geteiltem Liner und Fingerlift (überstehender Liner) ②

## Artikel und Abmessungen

| Variante | Artikel  | Maße (mmxm)        | Verp. (Stk.) | Palette (Verp.) |
|----------|----------|--------------------|--------------|-----------------|
| 75       | 02045807 | 75 (50+25) x25     | 5            | 96              |
| 100      | 02045810 | 100 (75+25) x25    | 4            | 96              |
| 150      | 02045815 | 150 (65+60+25) x25 | 2            | 96              |