

FDB Vario Plus FL

23

R3

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Die schnelle Lösung für einen abgedichteten Rahmen

- Acrykleband mit variablen S_d -Wert
- Speziell für die Installation ohne Hilfsrahmen konzipiert
- Innen- und Außenanwendung, da es den Dampfdurchgang je nach Temperatur und Feuchtigkeit reguliert
- Dichtet die Fenster- und Türverbindung gegen Luft, Wasser und Wind ab



Zusammensetzung:

- ① Acrykleber mit Silikon-Liner
- ② PET.PA mehrschichtiges Vlies
- ③ Acrykleber mit geteilten Liner und Fingerlift (überstehender Liner)

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
75	020458071	75 (50+25) x25	5	96
100	020458101	100 (75+25) x25	4	96
150	020458151	150 (65+60+25) x25	2	96

Eigenschaften:



Klassifizierung:



Technisches Datenblatt

Klebstoff		Acrylbasis mit Fingerlift
Trägersystem		PET.PA
Dicke	EN 1849-2	0,63 mm
S_d -Wert		0,5 - 20 m
Luftdichtheit	EN 1026	$a_n \leq 0,1 \text{ m}^3/\text{m}^2\text{h}$
Widerstand gegen starken Regen	EN 1027	>600 Pa
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	300 / 55 N/50mm
Reißdehnung MD/CD*	EN 12311-1	25 / 135 %
Wassersäule		>200 cm
Wasserdichtheitsklasse	EN 1928	W1
Feuerwiderstandsklasse	EN ISO 11925-2	E
Emissionen	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
	CMR regulation	A+
	ISO 16000	überprüft**
Verarbeitungstemperatur		-10°C / +40°C
Temperaturbeständigkeit		-40°C / +80°C
UV-Beständigkeit		6 Monate
Lagerhaltung		trocken, vor UV-Strahlen geschützt
Lagerzeit		max. 12 Monate

**CAM (Criteri Ambientali Minimi Edilizia - IT)

*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird