

Coll Flexi

Bande adhésive butylique haute élasticité
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit
du : 06/02/2014
Art. 02044100
Rév.03 du : 13/08/2021

Caractéristiques	
Article	02044100
Matériau	Butyl / film LDPE à très grande souplesse
Liner	PE (prédécoupé en deux)
Dimensions du rouleau	100 mm x 15 m
Epaisseur	1,5 mm
Couleur	Noir
Densité	env.1,4 g/cm ³ (DIN EN ISO 1183-1)
Température de traitement	+5°C / +30°C
Résistance à la température	-40°C / +90°C
Dureté (Shore00)	env.40 (DIN EN ISO 868)
Viscosité	Stable (DIN EN ISO 7390)
Résistance à la compression	>0,04 N/mm ² (DTU 39.4)
Contenu solide	>99 % (DIN EN ISO 10563)
Classement au feu	B2, normalement inflammable (DIN 4102)
Stabilité aux rayons UV	3 mois*
Émissions	Très réduite (selon Emicode®)
Allongement à la rupture (film LDPE)	max.300%
Coefficient de résistance au passage de la vapeur μ	min.766000 (DIN EN ISO 12572)
Emballage	4 rouleaux
Stockage	Conserver dans un lieu sec à env. 20°C. à l'abri des rayons du soleil pendant un max. de 24 mois

*en référence au climat de l'Europe centrale

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans ce document. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Ce document annule et remplace toute version précédente.