

Coll Radon

Bande adhésive butylique, avec un film divisé en deux, certifié contre le radon
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit
du : 06/12/2024
Art. 020445021-020445022
Rév.01 du : 19/11/2025

Caractéristiques	Coll Radon 150	Coll Radon 75
Article	020445021	020445022
Matériau	Butile	
Support adhésif	Film d'aluminium et stratifié hybride	
Liner	PE (prédécoupé à moitié)	
Dimensions	150 mm x 15 m	75 mm x 15 m
Epaisseur	1,0 mm	
Épaisseur du support adhésif	0,1 mm	
Densité	~1,5 g/cm ³ (DIN EN ISO 10563)	
Contenu solide	>99 % (DIN EN ISO 10563)	
Compatibilité avec le bitume	OUI	
Température de traitement	+5°C / +30°C	
Résistance à la température	-40°C / +100°C	
Stabilité aux UV	élevé*	
Diffusion du radon (D)	1,6 x 10 ⁻¹³ m ² s ⁻¹	
Longueur de diffusion (LD)	0,26 mm	
Paramètre de test (R=d/LD)	3,79	
Emballage	1 rouleau	12 rouleaux
Stockage	Conserver dans un lieu sec à env. 20 °C, à l'abri des rayons du soleil pendant un max. de 12 mois	

*en référence au climat de l'Europe centrale

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans ce document. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Ce document annule et remplace toute version précédente.