

Fire Zero Liquid

Peinture ignifuge pour sceller la membrane USB Fire Zero
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit
du : 12/09/2018
Art. 02010342
Rév.02 du : 19/08/2021

Caractéristiques	
Composition	Peinture à l'eau à base de graphite
Contenu	5 kg (boîte de 20 kg sur demande)
Masse volumique	1,22 ($\pm 0,02$) kg/l
Résidu sec	71 (± 2 %) en poids
Viscosité	27000 (± 3000) cps (RVT 20 rpm, turbine 5 à 23°C)
Liant	Emulsion de résines fines en phase aqueuse
Apparition du film	Opaque
Couleur	Anthracite
Température d'application	+10°C / +35°C
Rendement	Env. 1,2 - 1,4 kg/m ² (env. 5,6 kg par rouleau de USB Fire Zero)
Temps de séchage (20°C) "sans poussière"	Env. 1 heure (sec au toucher après env. 3 heures)
Temps de séchage (20°C) "en profondeur"	Env. 24 - 36 heures (dépend de l'épaisseur de la couche)
Temps de séchage (20°C) "complet"	Env. 4-5 journées
Peut être peint	Oui (après env. 6-8 heures)
Emballage	1 boîte
Stockage	Conserver dans l'emballage d'origine, dans un lieu sec à des températures comprises entre +8°C et +30°C, pendant 12 mois max.
Avertissements d'installation	Ne pas appliquer sur des surfaces trop chaudes, provoquant des problèmes d'adhérence du produit sur le support, un séchage trop rapide avec des fissures ou des défauts de surface dus à une formation anormale de film. Ne pas appliquer dans des conditions de forte humidité ambiante et en cas de pluie. Ne pas appliquer sur des surfaces humides. Appliquer sur des surfaces propres, sans poussière et sans graisse. Pas peur du gel. Bien mélanger avant utilisation. Ne diluez pas.

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans ce document. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Ce document annule et remplace toute version précédente.