

Fire Zero Liquid

Pasta resistente al fuoco per la sigillatura della membrana USB Fire Zero
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto
del: 12/09/2018
Art. N. 02010342
Rev.02 del: 19/08/2021

Caratteristiche	
Composizione	Sigillante all'acqua a base di grafite
Contenuto	5 kg (su richiesta barattolo da 20 kg)
Massa volumica	1,22 ($\pm 0,02$) kg/l
Residuo secco	71 (± 2 %) in peso
Viscosità	27000 (± 3000) cps (RVT 20 rpm, girante 5 a 23°C)
Legante	Emulsione di pregiate resine in fase acquosa
Aspetto del film	Opaco
Colore	Antracite
Temperatura di applicazione	+10°C / +35°C
Resa	Ca. 1,2 -1,4 kg/m ² (ca. 5,6 kg per ogni rotolo di USB Fire Zero)
Tempo di essiccazione (20°C) "fuori polvere"	Ca. 1 ora (asciutto al tatto dopo ca. 3 ore)
Tempo di essiccazione (20°C) "in profondità"	Ca. 24-36 ore (dipende dallo spessore dello strato)
Tempo di essiccazione (20°C) "completa"	Ca. 4-5 giorni
Sovraverniciabile	Sì (dopo minimo ca. 6-8 ore)
Imballaggio	1 barattolo
Stoccaggio	Conservare nella confezione originale, in luogo asciutto con temperatura compresa tra +8 °C e +30 °C, per max. 12 mesi
Avvertenze di posa	Non applicare su superfici troppo calde, provocando problemi di adesione del prodotto al supporto, essiccazione troppo veloce con fessurazioni o difetti di superficie a causa di una formazione di film anomala. Non applicare in condizioni di elevata umidità ambientale e in caso di pioggia. Non applicare su superfici bagnate. Applicare su superfici pulite, prive di polveri e grassi. Teme il gelo. Mescolare bene prima dell'uso. Non diluire.

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nel presente documento. Il documento aggiornato è reperibile sul sito internet www.riwega.com. Il presente documento annulla e sostituisce la precedente versione.