

Glue DB

Klebender einkomponenten Polyurethanschaum
Riwega | eternitycomfort

Produktdatenblatt

vom: 15/06/2016

Art. 02040510

Rev.04 vom: 16/08/2021

Wesentliche Merkmale	Prüfung	Wert
Basis		Monokomponenten - Polyurethanschaum
Entflammbarkeit	DIN 4102-1	B3
Produktverarbeitungstemperatur (min/max)		+10°C / +30°C
Produktverarbeitungstemperatur (optimal)		+15°C / +25°C
Umgebungstemperatur (min/max)		+3°C / +35°C
Umgebungstemperatur (optimal)		+15°C / +25°C
Ergiebigkeit (20°C/65%RH)	FEICA TM 1003	47 Liter / 750 ml Dose
Hautbildung (20°C/65%RH)		8 - 12 Minuten
Scheidbar dichte 2 cm (20°C/65%RH)		20 - 30 Minuten
Dimensionale Stabilität (20°C/65%RH)	FEICA TM 1004	± 5%
Hitzeresistenz		-40°C / +80°C (für kurze Zeit +120°C)
Dichte		15 - 25 kg/m ³
Druckresistenz (Verformung 10%)	DIN 53421	5 - 7 N/cm ²
Wasserdampfdurchlass	DIN 53429	50 - 60 g/m ² /24 Stunden
Wärmeleitfähigkeit	DIN 56612	ca.0,035 W/mK
Lagerung		An einem kühlen, trockenen Ort lagern, max. 15 Monate bei 20 ° C

Riwega GmbH behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktualisierte Dokument kann auf der Website www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen.