

Sil AC

Der universelle Acryl-Versiegler
Riwega | eternitycomfort

Produktdatenblatt

vom: 06/02/2014

Art. 02040400-02040401

Rev.03 vom: 16/08/2021



Wesentliche Merkmale	Kartusche	Schlauchbeutel
Artikel	02040400	02040401
Material	Copolymerisat auf Basis von Acrylsäureestern mit Zusatzstoffen	
Inhalt	310 ml	600 ml
Dichte	Ca.1,0 g/cm ³ (DIN EN ISO 1183-1)	
Viskosität	Pastöse thixotrope Konsistenz (DIN EN ISO 7390)	
Hautbildung (23°C, 50 % U.R.)	ab ca. 30 Min. langsam beginnend, sofort selbstklebend	
Trocknungszeit	ab 1 bis 7 Tagen, abhängig von der Saugfähigkeit, Temperatur und Materialmenge	
Verbrauch	Ca.30 bis 40 g / lfm, abhängig von der Raupengröße	
Verarbeitungstemperatur	-5°C / +40°C	
	Empfohlen ab +5°C	
Temperaturbeständigkeit	-30°C / +80°C	
Farbe	Gelb	
Lagerung	Standard Kartuschen zu 310ml, 20 Stück/Karton	Schlauchbeutel zu 600ml 20 Stück/Karton
Lagertemperatur	Max.12 Monate, trocken und geschützt vor UV-Strahlen	

Riwega GmbH behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktualisierte Dokument kann auf der Website www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen.