

Top Seal

Étanchéité au clou liquide
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit

du : 02/12/2019

Art. 020450042

Rév.01 du : 17/08/2021

Caractéristiques

Matériau	Polyuréthane à 1 composant réticulant à l'humidité
Flacon PE, poids net	1000 g
Densité	env.1,15 g/cm ³ (EN 542 avec +20°C)
Viscosité	env.1500 mPa.s (cône/plaque 300 s ⁻¹ avec +20°C)
Temps de formation de peau – apport d'humidité	env.12 min à +20°C, pulvérisé à l'eau; quantité à appliquer 500 µm-PE/PVC
Temps de durcissement partiel (75 %)	env.24 h (+20°C / 50% HR)
Temps de durcissement total (100 %)	env.7 d (+20°C / 50% HR)
Couleur à l'état durci	Beige
Quantité à appliquer (moyenne)	env.20 g/m
Solvants et émoullients	Aucun
Température de travail	+7°C / +30°C (colle d'étanchéité)
	à partir de -5°C (matériaux de construction et environnement)
Emballage	10 bouteilles
Stockage	Frais et sec à l'abri des rayons UV, 12 mois maximum
Température de stockage	+15°C / +25°C
Avertissements pour la pose	Pour une pose homogène, il est conseillé d'utiliser la buse de dosage FD (Réf. 020450043)

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans ce document. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Ce document annule et remplace toute version précédente.