

# Top Seal

Massa incollante sigillante al chiodo  
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto

del: 02/12/2019

Art. 020450042

Rev.01 del: 17/08/2021

## Caratteristiche

|                                             |                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale                                   | Poliuretano a reticolazione a umido 1-K                                                                |
| Contenuto flacone                           | 1000 g                                                                                                 |
| Densità                                     | Ca. 1,15 g/cm <sup>3</sup> (EN 542 a +20°C)                                                            |
| Viscosità                                   | Ca. 1500 mPa.s (cono-piastra 300 s <sup>-1</sup> a +20°C)                                              |
| Tempo di formazione della pellicola-bagnata | Ca. 12 min. a +20°C, nebulizzato con acqua, quantitativo applicato 500 µm-PE/PVC                       |
| Tempo di indurimento parziale (75 %)        | ca. 24 h (+20°C / 50% U.R.)                                                                            |
| Tempo di indurimento totale (100 %)         | ca. 7 d (+20°C / 50% U.R.)                                                                             |
| Colore dopo l'indurimento                   | Beige                                                                                                  |
| Quantità da applicare (media)               | ca. 20 g/m                                                                                             |
| Solventi ed emollienti                      | Nessuno                                                                                                |
| Temperatura di lavorazione                  | +7°C / +30°C (massa incollante sigillante)                                                             |
|                                             | da -5°C (materiali da costruzione e ambiente)                                                          |
| Imballaggio                                 | 10 flaconi                                                                                             |
| Stoccaggio                                  | Fresco e asciutto al riparo dai raggi UV, max. 12 mesi                                                 |
| Temperatura di stoccaggio                   | +15°C / +25°C                                                                                          |
| Avvertenze per la posa                      | Per omogeneità di posa è consigliabile l'utilizzo dell'apposito ugello dosatore FD (Art. N. 020450043) |

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nel presente documento. Il documento aggiornato è reperibile sul sito internet [www.riwega.com](http://www.riwega.com). Il presente documento annulla e sostituisce la precedente versione.