

VSK Classic Light

Membrane pare-pluie avec une surface entièrement auto-adhésive
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit

du 27/03/2020

Art. 02065010

Rev.05

du 19/02/2024

Matériau	PP-composite	 EN 13859-1/2
Film central	UV10 Bikom	
Usage	Mural	
Couleur	Bleu	
Largeur rouleau	1,5 m	
Longueur rouleau	30 m	
Poids rouleau	env. 12 Kg	
Classification selon UNI 11470 (IT)	A	
Classification selon ZVDH (DE)	UDB-A - USB-A	
Classification selon Önorm B4119/B3661 (AT)	Typ II	
Classification selon SIA 232-1 (CH)	UD EB-NB wU-fU	
Conforme au DTU (FR)	40.29 - 31.2	

CARACTÉRISTIQUES	NORME	UNITÉ DE MESURE	VALEUR
Masse surfacique	EN 1849-2	g/m ²	220 (±20g/m ²)
Colle	-	-	Basée sur la dispersion acrylique sans solvants et émoullients
Quantité de colle	-	g/m ²	120
Bande silicone divisé	-	cm	125 + 25
Couche d'air équivalente au passage de la vapeur – Sd	EN ISO 12572	m	0,12
DVA diffusion de la vapeur aqueuse	EN ISO 12572	g/m ² / 24h	env. 100
Colonne d'eau	EN 20811	cm	> 400
Test pluie battante	TU Berlin	-	Réussi
Étanchéité à l'eau	EN 1928 (Met. A)	-	W1
Résistance déchirure MD*	EN 12311-1	N/50mm	200 (±30N/50mm)
Résistance déchirure CD*	EN 12311-1	N/50mm	180 (±30N/50mm)
Allongement MD*	EN 12311-1	%	90 (±20%)
Allongement CD*	EN 12311-1	%	100 (±20%)
Résistance au poinçonnement MD*	EN 12310-1	N	200 (±30N)
Résistance au poinçonnement CD*	EN 12310-1	N	230 (±30N)
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe	E
Stabilité rayons UV	-	Mois	6
Température de fonctionnement	-	°C	-40 / +100
Température d'application	-	°C	+5 / +40
Après vieillissement artificiel			
Classe d'étanchéité	EN 12311-1	-	W1
Résistance déchirure MD/CD*	EN 12311-1	N/50mm	>110/>100
Allongement MD/CD*	EN 12311-1	%	>45/>55

Densité	EN 1849-1	Kg/m ³	338
Épaisseur	EN 1849-2	mm	0,65 (±10)
Coefficient de résistance au passage de la vapeur [μ]	EN ISO 12572	-	185
Coefficient de perméance à la vapeur	-	Kg/m ² *s*Pa	1,0432*10 ⁻¹²
Conductibilité thermique lambda [λ]	-	W/mK	0,22
Chaleur spécifique	-	J/KgK	1700

*MD = longitudinal, CD = trasversal

Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons UV, à une température comprise entre +18 °C et +25 °C, jusqu'à 24 mois

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans cette fiche technique. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente.