

VSK Classic Light

Membrana traspirante con superficie completamente adesiva
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto

del 27/03/2020

Art. Nr. 02065010

Rev.05

del 19/02/2024

Materiale	PP-composite	 EN 13859-1/2
Film	UV10 Bikom	
Utilizzo	A parete	
Colore	Azzurro	
Larghezza rotolo	1,5 m	 10 years guarantee
Lunghezza rotolo	30 m	
Peso rotolo	ca. 14 Kg	
Classificazione secondo UNI 11470 (IT)	A	
Classificazione secondo ZVDH (DE)	UDB-A - USB-A	
Classificazione secondo Önorm B4119/B3661 (AT)	Typ II	
Classificazione secondo SIA 232-1 (CH)	UD EB-NB wU-fU	
Conforme al DTU (FR)	40.29 - 31.2	

CARATTERISTICHE	NORMA	UNITA DI MISURA	VALORE
Massa areica	EN 1849-2	g/m ²	220 (±20g/m ²)
Collante	-	-	A base dispersione acrilica libero da solventi ed emollienti
Peso collante	-	g/m ²	120
Liner pretagliato	-	cm	125 + 25
Strato d'aria equivalente al passaggio di vapore [valore	EN ISO 12572	m	0,12
Permeabilità al vapore acqueo [DVA]	EN ISO 12572	g/m ² / 24h	ca. 200
Colonna d'acqua	EN 20811	cm	> 400
Test pioggia battente	TU Berlin	-	Superato
Impermeabilità all'acqua	EN 1928 (Met. A)	-	W1
Resistenza a trazione MD*	EN 12311-1	N/50mm	200 (±30N/50mm)
Resistenza a trazione CD*	EN 12311-1	N/50mm	180 (±30N/50mm)
Allungamento a rottura MD*	EN 12311-1	%	90 (±20%)
Allungamento a rottura CD*	EN 12311-1	%	100 (±20%)
Resistenza a lacerazione chiodo MD*	EN 12310-1	N	200 (±30N)
Resistenza a lacerazione chiodo CD*	EN 12310-1	N	230 (±30N)
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe	E
Stabilità ai raggi UV	-	Mesi	6
Resistenza alla temperatura	-	°C	-40 / +100
Temperatura di lavorazione	-	°C	+5 / +40
Dopo invecchiamento artificiale			
Classe di impermeabilità	EN 12311-1	-	W1
Resistenza a trazione MD/CD*	EN 12311-1	N/50mm	>110/>100
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	%	>45/>55

Densità	EN 1849-1	Kg/m ³	338
Spessore	EN 1849-2	mm	0,65 (±10)
Coefficiente di resistenza al passaggio di vapore [μ]	EN ISO 12572	-	185
Coefficiente di permeabilità al vapore	-	Kg/m*s*Pa	1,0432*10 ⁻¹²
Conducibilità termica [λ]	-	W/mK	0,22
Calore specifico	-	J/KgK	1700

*MD= longitudinale; CD= trasversale

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dai raggi UV, a una temperatura compresa fra +18 °C e +25 °C, per max. 24 mesi

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.