

VSK Clear 280

Frein-vapeur avec une surface entièrement auto-adhésive
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit
du 21/02/2023

Art. Nr. 02065050-02065051-02065052

Rev.02 du 04/02/2026

Matériau	EVA / PP			 EN 13984
Film	EVA			
Usage	Plancher / mural / sur toit incliné			
Couleur	Blanc semi transparent			
Largeur rouleau	1,5 m	0,75 m	0,375 m	 10 years guarantee
Longueur rouleau	30 m	30 m	30 m	
Poids rouleau	env. 12 Kg	env. 7 Kg	env. 3 Kg	
Classification selon UNI 11470 (IT)	A			
Classification selon SIA 232 (CH)	VU-VO			
Conforme au DTU (FR)	31.2			

CARACTERISTIQUES	NORME	UNITÉ DE MESURE	VALEUR
Masse surfacique compris le liner	EN 1849-2	g/m ²	290 (±10 g/m ²)
Masse surfacique du liner	EN 1849-2	g/m ²	env. 70
Quantité de colle	-	g/m ²	110
Bande silicone divisé	-	cm	25
Couche d'air équivalente au passage de la vapeur – Sd	EN 1931	m	> 3
DVA diffusion de la vapeur aqueuse	EN ISO 12572	g/m ² / 24h	env. 15
Colonne d'eau	EN 20811	cm	> 550
Test pluie battante	TU Berlin	-	Réussi
Étanchéité à l'eau	EN1928 Met.A	Classe	W1
Résistance déchirure MD*	EN 12311-1	N/50mm	140 (±30 N/50mm)
Résistance déchirure CD*	EN 12311-1	N/50mm	90 (±30 N/50mm)
Allongement MD*	EN 12311-1	%	80 (±20 %)
Allongement CD*	EN 12311-1	%	80 (±20 %)
Résistance au poinçonnement MD*	EN 12310-1	N	80 (±20 N)
Résistance au poinçonnement CD*	EN 12310-1	N	90 (±20 N)
Perméabilité de l'air	EN 12114	m ³ /m ² h	<0,01
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe	E
Temps d'exposition à l'extérieur**	-	Semaines	12
Couverture temporaire***	ZVDH	Semaines	12
Température de fonctionnement	-	°C	-40 / +100
Température d'application	-	°C	-5 / +40
Durabilité			
Après vieillissement artificiel	EN 1926	-	npd****
Résistance aux alcalis	EN 13984 (EN1928 Met.A)	-	npd****

Densité	EN 1849-1	Kg/m ³	784
Epaisseur	EN 1849-2	mm	0,37 (±0,05 mm)
Coéfficient de résistance au passage de la vapeur [μ]	EN ISO 12572	-	8108
Coéfficient de perméance à la vapeur	-	Kg/m ² *s*Pa	0,0238*10-12
Conductibilité thermique lambda [λ]	-	W/mK	0,22
Chaleur spécifique	-	J/KgK	1700

*MD = longitudinal, CD = trasversal

**Résistance aux UV dans le climat d'Europe centrale

***Semaines avec technique de collage conforme

****npd=no performance determined

Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons UV, à une température comprise entre +18 °C et +25 °C, jusqu'à 24 mois

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans cette fiche technique. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente.