

VSK Clear 280

Freno al vapore con superficie completamente adesiva
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto

del 21/02/2023

Art. Nr. 02065050-02065051-02065052

Rev.02 del 04/02/2026

Materiale	EVA / PP			 EN 13984
Film	EVA			
Utilizzo	a solaio / a parete / su copertura inclinata			
Colore	Bianco semi-trasparente			
Larghezza rotolo	1,5 m	0,75 m	0,375 m	 10 years guarantee
Lunghezza rotolo	30 m	30 m	30 m	
Peso rotolo	ca. 13 Kg	ca. 7 Kg	ca. 3 Kg	
Classificazione secondo UNI 11470 (IT)	A			
Classificazione secondo SIA 232 (CH)	VU-VO			
Conforme al DTU (FR)	31.2			

CARATTERISTICHE	NORMA	UNITÀ DI MISURA	VALORE
Massa areica incluso liner	EN 1849-2	g/m ²	290 (±10 g/m ²)
Massa areica liner	EN 1849-2	g/m ²	ca. 70
Peso collante	-	g/m ²	110
Liner pretagliato	-	cm	25
Strato d'aria equivalente al passaggio di vapore [valore	EN 1931	m	> 3
Permeabilità al vapore acqueo [DVA]	EN ISO 12572	g/m ² / 24h	ca. 15
Colonna d'acqua	EN 20811	cm	> 550
Test pioggia battente	TU Berlin	-	Superato
Impermeabilità all'acqua	EN1928 Met.A	Classe	W1
Resistenza a trazione MD*	EN 12311-1	N/50mm	140 (±30 N/50mm)
Resistenza a trazione CD*	EN 12311-1	N/50mm	90 (±30 N/50mm)
Allungamento a rottura MD*	EN 12311-1	%	80 (±20 %)
Allungamento a rottura CD*	EN 12311-1	%	80 (±20 %)
Resistenza a lacerazione chiodo MD*	EN 12310-1	N	80 (±20 N)
Resistenza a lacerazione chiodo CD*	EN 12310-1	N	90 (±20 N)
Permeabilità all'aria	EN 12114	m ³ /m ² h	<0,01
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe	E
Esposizione agli agenti atmosferici**	-	Settimane	12
Copertura provvisoria***	ZVDH	Settimane	12
Resistenza alla temperatura	-	°C	-40 / +100
Temperatura di lavorazione	-	°C	-5 / +40

Durabilità

Invecchiamento artificiale	EN 1926	-	npd****
Resistenza agli alcali	EN 13984 (EN1928 Met.A)	-	npd****

Densità	EN 1849-1	Kg/m ³	784
Spessore	EN 1849-2	mm	0,37 (±0,05 mm)
Coefficiente di resistenza al passaggio di vapore [μ]	EN ISO 12572	-	8108
Coefficiente di permeabilità al vapore	-	Kg/m ² s*Pa	0,0238*10 ⁻¹²
Conducibilità termica [λ]	-	W/mK	0,22
Calore specifico	-	J/KgK	1700

*MD= longitudinale; CD= trasversale

**Resistenza ai raggi UV nel clima dell'Europa centrale

***Settimane con tecnica di incollaggio conforme

****npd=no performance determined

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dai raggi UV, a una temperatura compresa fra +18 °C e +25 °C, per max. 24 mesi

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.