

VSK Clear Light

Vollflächig klebende Dampfbremse, rutschfest
Riwega | eternitycomfort

Produktdatenblatt

vom 12/12/2024

Art. Nr. 02065055

Rev.01 vom 04/02/2026

Zusammensetzung	PP / Special Coating	 EN 13984
Film	Special Coating	
Einsatzbereich	Decken / Wandmontage / geneigte Dächer	
Farbe	Semitransparentes Weiß	
Rollenbreite	1,5 m	 10 years guarantee
Rollenlänge	50 m	
Rollengewicht	ca. 17 Kg	
Klassifizierung nach UNI-Norm 11470 (IT)	B	
Klassifizierung nach SIA 232 (CH)	VU-VO	
Klassifizierung nach DTU (FR)	31.2	

WESENTLICHE MERKMALE	PRÜFNORM	MAßEINHEIT	LEISTUNG
Flächengewicht einschließlich Liner	-	g/m ²	175
Klebstoffmenge	-	g/m ²	100
Vorgeschnittener Liner	-	cm	25+125
Sd-Wert	EN 1931	m	8
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572	g/m ² / 24h	ca. 3
Wassersäule	-	cm	npd****
Schlagregentest	TU Berlin	-	npd****
Wasserdichtheit	EN1928 Met.A	Klasse	W1
Reißkraft MD*	EN 1931	N/50mm	115 (±30 N/50mm)
Reißkraft CD*	EN 1931	N/50mm	80 (±30 N/50mm)
Reißdehnung MD*	ISO 527-3	%	70
Reißdehnung CD*	ISO 527-3	%	80
Weiterreißwiderstand MD*	EN 12310-1	N	60
Weiterreißwiderstand CD*	EN 12310-1	N	80
Peel strength 90°	EN ISO 29862	N/25mm	12
Brandverhalten	EN ISO 11925-2	Klasse	E
Freibewitterungszeit**	-	Wochen	24
Behelfsdeckung***	ZVDH	Wochen	12
Temperaturbeständigkeit	-	°C	-40 / +100
Verarbeitungstemperature	-	°C	-5 / +40
Dauerhaftigkeit			
Künstliche Alterung	EN 1926	-	npd****
Alkalibeständigkeit	EN 13984 (EN1928)	-	npd****

Dichte	EN 1849-1	Kg/m ³	784
Dicke	EN 1849-2	mm	0,27
Dampfdiffusionswiderstandszahl [μ]	EN ISO 12572	-	29629
Wasserdampfdurchlässigkeitskoeffizient	-	Kg/m ² *s*Pa	0,0072*10-12
Wärmeleitfähigkeit [λ]	-	W/mK	0,22
Spezifische Wärmekapazität	-	J/KgK	1700

*MD= längs, CD= quer

**UV-Beständigkeit in mitteleuropäischem Klima

***Wochem mit entsprechendem Klebetechnik

****npd=no performance determined

Max.12 Monate, trocken und geschützt vor UV-Strahlen. Lagertemperatur: +10 °C / +35 °C

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.