

Windtop UV 30/210

Hochdiffusionsoffene Fassadenbahn
Riwega | eternitycomfort

Produktdatenblatt

vom 30/07/2019

Art. 020103015(1,5 m)-020103012(3,0 m)

Rev.05 vom 07/01/2025

Zusammensetzung	PUR.PET		
Film	PUR		
Farbe	Schwarz		
Rollenbreite	1,5 m (+1,5/-0,5%)	3,0 m (+1,5/-0,5%)	EN 13859-2
Rollenlänge	50 m		
Rollengewicht	16 Kg	32 Kg	
Klassifizierung nach Önorm B4119/B3661 (AT)	Typ I		

WESENTLICHE MERKMALE	PRÜFNORM	MAßEINHEIT	LEISTUNG
Flächengewicht	EN 1849-2	g/m ²	210 (±20g/m ²)
Sd-Wert	EN ISO 12572	m	0,15 (±0,05m)
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572	g/m ² / 24h	ca.200
Wassersäule	EN 20811	cm	> 300
Schlagregentest	TU Berlin	-	Bestanden
Wasserdichtheit	EN 1928 (Met. A)	-	W1
Reißkraft MD*	EN 12311-1	N/50mm	360 (-60/+70N/50mm)
Reißkraft CD*	EN 12311-1	N/50mm	250 (-60/+70N/50mm)
Reißdehnung MD*	EN 12311-1	%	20 (-10/+15%)
Reißdehnung CD*	EN 12311-1	%	25 (-10/+15%)
Weiterreißwiderstand MD*	EN 12310-1	N	180 (±60N)
Weiterreißwiderstand CD*	EN 12310-1	N	280 (±60N)
Dimensionsstabilität	EN 1107-2	%	<1
Flexibilität bei niedrigen Temperaturen	EN 1109 / EN 495-5	°C	-30
Widerstand gegen Luftdurchgang	EN 12114 / EN 13859-2	m ³ /(m ² h 50Pa)	npd**
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	E
Exposition gegenüber Witterungseinflüssen ohne Endbeschichtung****	-	Monate	3
UV-Beständigkeit (Fugen bis zu 30 mm und einem max. Fugenanteil von 30%)	-	-	Stabil
Temperaturbeständigkeit	-	°C	-40 / +100

Nach Künstlicher Alterung***

Wasserdichtheit	EN 1928 (Met. A)	-	W1
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	N/50mm	340 / 220 (-60/+70N/50mm)
Reißdehnung MD/CD*	EN 12311-1	%	15 / 20 (-10/+15%)

Dichte	EN 1849-1	Kg/m ³	389
Dicke	EN 1849-2	mm	0,54
Dampfdiffusionswiderstandszahl [μ]	EN ISO 12572	-	280
Wasserdampfdurchlässigkeitskoeffizient	-	Kg/m*s*Pa	0,6893*10 ⁻¹²
Wärmeleitfähigkeit [λ]	-	W/mK	0,22
Spezifische Wärmekapazität	-	J/KgK	1700

*MD= längs, CD= quer.

**npd= no performance determined

***Artificial ageing test of 5000h

****Bezieht sich auf Mitteleuropäisches Klima

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.