

Windtop UV Fire B 30/120

Hochdiffusionsoffene Wandmembran mit Brandverhalten Klasse B

Riwega | eternitycomfort

Artikel	02010340	Produktdatenblatt vom 29/02/2024 Revision 01 vom 26/06/2026
Artikel TOP SK (doppelte integrierte Klebestreifen)	02020306	
Rollenmaße	1,5 x 50 m	
Rollengewicht	~ 8,5 kg	
Zusammensetzung	PP.TPU	
Film	Monolithisch	 EN 13859-1 EN 13859-2
Farbe	Schwarz	

NORMEN UND VORSCHRIFTEN	KLASSIFIZIERUNG	
UNI 11470:2015 (Italien)	D	
Önorm B4119/B3661 (Österreich)	Typ I	
SIA 232 (Schweiz)	-	
DTU 40.29 (Frankreich)	-	

WESENTLICHE MERKMALE	PRÜFNORM	MASSEINHEIT	LEISTUNG
Flächengewicht	EN 1849-2	g/m²	120 (±10g/m²)
S _d Wert	EN ISO 12572	m	0,08 (-0,06/+0,02 m)
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572	g/m²/24h	~ 200
Wassersäule	EN 20811	cm	> 500
Schlagregentest	TU Berlin	-	Bestanden
Wasserdichtheit	EN 1928 (Met. A)	-	W1
Reißkraft MD*	EN 12311-1	N/50mm	150 (±15N/50mm)
Reißkraft CD*	EN 12311-1	N/50mm	115 (±10N/50mm)
Reißdehnung MD/CD*	EN 12311-1	%	100 (-35/+40%)
Weiterreißwiderstand MD*	EN 12310-1	N	140 (-15/+25%)
Weiterreißwiderstand CD*	EN 12310-1	N	180 (-10/+20%)
Widerstand gegen Luftdurchgang	DIN EN 12114:2000	m³/(m²·h)	< 0,004
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	B-s1, d0
UV-Beständigkeit**	-	Wochen	Stabil
Temperaturbeständigkeit	-	°C	- 40 / + 80
Behelfsdeckung***	ZVDH (DE)	Wochen	12
Nach künstlicher Alterung (5000 h UV)			
Wasserdichtheit	EN 1928 (Met. A)	-	W1
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	-	> 65% (des Ausgangswerts)
Reißdehnung MD/CD*	EN 12311-1	-	> 65% (des Ausgangswerts)

Dichte	EN 1849-1	Kg/m³	286
Dicke	EN 1849-2	mm	0,42
Dampfdiffusionswiderstandszahl (μ)	EN ISO 12572	-	190
Wasserdampfdurchlässigkeitskoeffizient	-	Kg/m·s·Pa	1,05·10 ⁻¹²
Wärmeleitfähigkeit (λ)	-	W/mK	0,22
Spezifische Wärmekapazität	-	J/KgK	1700

*MD = längs; CD = quer

**Fugen bis zu 30 mm Breite, die maximal 40 % der Fassade freilegen

***Wochen mit entsprechenden Klebetechnik